



Interstick SK3

Toepassing:		hoogwaardige zelfklevende onderlaag op basis van polymeerbitumen
Oppervlak:	boven:	talk/zand of PE-folie
	onder:	aftrekbare folie (zelfklevend)
Inlage:		glasvlies, 60 g/m ²

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Technische specificaties
Lengte	DIN EN 1848-1	m	10,00
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1.00
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	3 ± 0,2
Koude buig	DIN EN 1109	°C	≤ - 25
Warmteweerstand	DIN EN 1110	°C	≥ + 100
Maximale trekkracht	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	lengte: ≥ 570 dwars: ≥ 315
Maximale elasticiteit (rek bij breuk)	DIN EN 12316-1	%	lengte: ≥ 20 dwars: ≥ 20
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	-
Waterdichtheid voor type A en T	DIN EN 1928 Verf. B	-	voldoet
Brandgedrag	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E conform DIN EN 13501-1