



P 150-16



Geen brandrol !!! Dunne polyester onderlaag met warme bitumen of koudlijm aan te brengen.
Kan ook losliggend mechanisch bevestigd worden.

BESCHRIJVING

Samenstelling van de baan (van onder naar boven)

- 1 Talk-zand
- 2 Geblazen-bitumen
- 3 Non-woven polyester
- 4 Geblazen-bitumen
- 5 Talk-zand

DIMENSIONS

lengte		20	m
Breedte		1	m
Dikte	EN 1849-1	1,6	mm
Aantal m2 per Europalet		400	m2

TECHNISCHE WAARDEN

Drager-inlage	non-woven polyester		160	g/m2
Treksterkte	langs	EN 12311-1	600	N/5cm
	dwars		600	N/5cm
Nagelscheurweerstand			150	N
Vloeioproef	geblazen bit	EN 1110	+90	°C
Koude buig	geblazen bit	EN 1109	0	°C
Stabiliteit-krimp		EN 1107-1	0,5	%
Dampscherm		klimaatklasse	E2	