


BauderPIR X

Productdatablad

Omschrijving	Polyisocyanuraat hardschuim platen conform EN 13165
Toepassing	Isolatie voor platte en licht hellende daken
Cachering	Alu-meerlagencomplex (alukraft)
Code verklaring	PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10/Y)120
Certificering	CTG 456

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde
Lengte	EN 822	mm	1200
Breedte	EN 822	mm	600
Dikte	EN 823	mm	40, 50, 60, 70, 80, 90
Massa	EN 1602	kg/m ³	> 28
Brandklasse	EN 13501-1		E (general application) B s1 d0 (end used condition)
Druksterkte	EN 826	kPa	≥ 120
Warmtegeleidingscoëfficiënt λ	EN 13165	W/m.K	0,022
Wateropname	EN 12087	%	max. 3

BauderPIR X	Artikelnummer	Dikte	Rd-waarde
	42000040	40 mm	1,80 m ² K/W
	42000050	50 mm	2,25 m ² K/W
	42000060	60 mm	2,70 m ² K/W
	42000070	70 mm	3,15 m ² K/W
	42000080	80 mm	3,60 m ² K/W
	42000090	90 mm	4,05 m ² K/W


 Markeringsnummer – Plaats certificering:
 0751 FIW München, Duitsland
DIN EN 13165



Certificeringsinstantie ÜGPU, Ü048
 Toelating Z-23.15-1432