

## KEMPERTEC® KR kwartzzandmengsel

ETA 03/0043

ETA 03/0044



### Gebruiksdoel

- Als reparatiemortel of egalisatielaag in combinatie met KEMPERTEC® EP grondlaag, KEMPERTEC® EP5 grondlaag resp. KEMPERTEC® AC grondlaag
- Voor opnieuw profileren
- Op beton, dekvloer, afdichtingen of aanwezige keramische lagen
- Bij nieuwbouw en onderhoud

### Kenmerken

- Systeemgetest en afgestemd op gebruiksdoel

### Samenstelling

Kwartzand en vulling met vastgestelde zeefkromme.

### Levergroottes

25 kg zak

### Opslag

Koel en droog.

### Verbruik

Per mm coatingdikte 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Eigenschappen

Vorm korrelig/vast

\* Metingen bij 23°C - 50% rel. vochtigheid. Door weersinvloeden, zoals wind, luchtvochtigheid en temperatuur, worden de aangegeven waardes veranderd.

### CE-kenmerk

Bestanddeel bij 1

ETA 03/0025

ETA 03/0026

### Gebruik

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergronden moeten droog (resterende vochtigheid in het beton in de bovenste 2 cm <5%), geschikt en vrij van hechttingsverminderende stoffen zijn en overeenkomstig worden voorbereid.

(zie technische informatie TI 21 - Beoordeling ondergrond)

Het advies voor de grondlaag moet worden gevolgd.

Bij uitvoering moet de oppervlaktetemperatuur 3 K boven het dauwpunt liggen. Bij temperaturen onder het dauwpunt kan zich op het te bewerken oppervlak een scheidende vochtlaag ontstaan (DIN 4108 - 5 Tab. 1).

#### Gebruik als egalisatielaag

Voor gebruik als egalisatielaag kan KEMPERTEC® KR kwartzzandmengsel in verhouding van ong. 1:4 met KEMPERTEC® EP grondlaag, in verhouding van ong. 1:2 met KEMPERTEC® EP5 grondlaag of in verhouding van ong. 1:3 met KEMPERTEC® AC grondlaag worden gemengd. Afhankelijk van het gebruik en externe voorwaarden kan de verhouding worden gevarieerd.

#### Gebruik als reparatiemortel

De oppervlakken moeten overeenkomstig worden voorbereid en met KEMPERTEC® EP grondlaag, KEMPERTEC® EP5 grondlaag of KEMPERTEC® AC grondlaag van een grondlaag worden voorzien. Voor het vereffen van oneffenheden tot max. 20 mm en breuken wordt KEMPERTEC® KR kwartzzandmengsel in verhouding van ong. 1:9 met KEMPERTEC® EP grondlaag, in verhouding van ong. 1:5 met KEMPERTEC® EP5 grondlaag of in verhouding van ong. 1:10 met KEMPERTEC® AC grondlaag gemengd.

Afhankelijk van het gebruik en externe voorwaarden kan de verhouding worden gevarieerd.

#### Beschermende uitrusting

U moet beschermende kleding dragen. Reinig de werktuigen direct na gebruik met KEMPERTEC® MEK reinigingsmiddel. Handen wassen, huid met KEMPER SYSTEM verzorgingscrème inwrijven.

### Verwijdering

vast EAK 19 12 09

Geen speciaal afval, op normale wijze verwijderen.

Uitgegeven: Vellmar, 2015-02-11