



## Polykab APP

De uitzonderlijke dakdichtingsbaan met plastische eigenschappen. Zijn speciale coating biedt een verhoogde weerstand tegen veroudering en voetprints. Eénlaags verwerkbaar.

### BESCHRIJVING

Samenstelling van de baan (van onder naar boven)

1 HDPE-wegbrandfolie	of	Talk-zand
2 APP-bitumen		
3 Non-woven polyester glas-combidrager		
4 APP-bitumen		
5 Leischilfers Zwart* Standaard	of	Talk-zand

\* natuurlijke milieuvriendelijke niet ingekleurde leischilfer

### AFMETINGEN

Lengte		7,5	7,5	m
Breedte		1	1	m
Dikte	EN 1849-1	4	4	mm
Aantal m2 per Europalet		150	150	m2

### TECHNISCHE WAARDEN

Drager-inlage	non-woven polyester glas-combidrager	230	190	g/m2	
Treksterkte	langs	EN 12311-1	950	950	N/5cm
	dwars		850	850	N/5cm
Nagelscheurweerstand		350	350	N	
Vloeioproef	nieuw	EN 1110	+140	+140	°C
	na 28j. 80°C		+120	+120	°C
	na 6m 70°C		+120	+120	°C
Koude buig	nieuw	EN 1109	-15	-15	°C
	na 28j. 80°C		-10	-10	°C
	na 6m 70°C		-10	-10	°C
Stabiliteit-krimp		EN 1107-1	0,2	0,3	%
Vliegvuurbestendigheid	pr EN 1187-1		ja	op aanvraag	