



Polykab SBS

De elastomeer dakdichtingsbaan met een uitzonderlijk vormvastheid.
Kan éénlaags geplaatst worden.

BESCHRIJVING

Samenstelling van de baan (van onder naar boven)

- | | | |
|--|----|-----------|
| 1 HDPE-wegbrandfolie | of | Talk-zand |
| 2 Geblazen-bitumen | | |
| 3 Non-woven polyester glas-combidrager | | |
| 4 SBS-bitumen | | |
| 5 Leischilfers Zwart* Standaard | of | Talk-zand |
- * natuurlijke milieuvriendelijke niet ingekleurde leischilfer

AFMETINGEN

| | | SFR | SXFR | SX |
|-------------------------|-----------|-----|------|--------|
| Lengte | | 7,5 | 7,5 | 7,5 m |
| Breedte | | 1 | 1 | 1 m |
| Dikte | EN 1849-1 | 4 | 4 | 4 mm |
| Aantal m2 per Europalet | | 150 | 150 | 150 m2 |

TECHNISCHE WAARDEN

| | | | SFR | SXFR | SX |
|------------------------|---|--------------|------|------|-----------|
| Drager-inlage | non-woven polyester glas-combidrager | | 275 | 230 | 230 g/m2 |
| Treksterkte | langs | EN 12311-1 | 1400 | 950 | 950 N/5cm |
| | dwars | | 1400 | 850 | 850 N/5cm |
| Nagelscheurweerstand | | | 450 | 350 | 350 N |
| Vloeioproef | nieuw | EN 1110 | +100 | +100 | +100°C |
| | na 28d 80°C | | +90 | +90 | +90 °C |
| | na 6m 70°C | | +90 | +90 | +90 °C |
| Koude buig | nieuw | EN 1109 | -20 | -20 | -20 °C |
| | na 28d 80°C | | -15 | -15 | -15 °C |
| | na 6m 70°C | | -5 | -5 | -5 °C |
| Stabiliteit-krimp | | EN 1107-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 % |
| Vliegvuurbestendigheid | | pr EN 1187-1 | Ja | Ja | Neen |