



DACO – KSU/KSU FO

Toepassing:		hoogwaardige koudzelfklevende onderlaag op basis van polymeerbitumen – volvlakkige of partiële verkleving
Oppervlak:	boven:	folie
	onder:	verwijderbare foliestroken rood/wit (KSU) of verwijderbare folie (KSU FO), koudzelfklevend
Inlage:		glasvezelraster 200 g/m ²

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Technische specificaties
Lengte	DIN EN 1848-1	m	7,50
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1,08
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	3,00
Massa/gewicht	DIN EN 1849-1	kg/m ²	3,47
Koude buig	DIN EN 1109	°C	- 30
Warmteweerstand	DIN EN 1110	°C	+115 / +100
Maximale trekkracht	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	1800/3400 ± 12%
Maximale elasticiteit (rek bij breuk)	DIN EN 12311-1	%	5
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm / 10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 Verf. B	-	200 kPA/24h
Brandgedrag	DIN EN ISO11925-2	-	Klasse E conform DIN EN 13501-1