

BauderTOP TS 75 NSK

Productdatablad

Toepassing:		Diffusie-dicht, bitumineus onderdakmembraan met zelfklevende overlappen, t.b.v. houten ondergronden
Oppervlak:	boven:	Kunststof vezelvlies met zelfklevende overlappen
	onder:	Kunststof speciaalvlies, rand vlies vrij
Inlage:		kunststof speciaalvlies
Artikelnummer:		1787 0000

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis/grenswaarde	
Lengte	EN 1848-1	m	60	
Breedte	EN 1848-1	m	1,25	
Rechtheid	EN 1842-2	mm / 10 m	Voldoet	
Soortelijke massa/ gewicht	EN 1848-1	g/m ²	ca. 230	
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse A – F	Klasse E	
Weerstand tegen waterdoorgang	EN 1928:2001	W1,W2,W3	W1	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	EN 12572	m	Ca. 25	
Koudebuigsterkte	EN 1109	°C	-25	
Warmteweerstand	EN 1110	°C	$\geq +100$	
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 300	dwars: ≥ 600
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 15	dwars: ≥ 18
Weerstand tegen scheuren (bevestigers)	EN 12310-1	N/50 mm	lengte: ≥ 300	dwars: ≥ 300
Kunstmatige veroudering (EN 1296 & EN 1297)				
Maximale trekkracht	EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 265	dwars: ≥ 575
Maximale elasticiteit	EN 12311-1	%	lengte: ≥ 14	dwars: ≥ 14

NPD = No Performance Declared (geen prestatie vastgelegd)

