

BauderVap

Productdatablad

Toepassing	Luchtdichte en dampremmende laag, UV bestendig, voorzien van een zelfklevende overlap. Toepasbaar wanneer BauderPIR isolatie direct op gordingen wordt aangebracht.		
Oppervlak	Gecombineerde aluminium folie / polyestervlies		
Artikelnummer	7845 0000		

Eigenschappen	Testmethode	Eenheid	Eis / grenswaarde	
Lengte	DIN EN 1848-1	m	50,0	
Breedte	DIN EN 1848-1	m	1,50	
Rechtheid	DIN EN 1848 - 2	mm/10 m	Goedgekeurd	
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	Ca. 0,6	
Soortelijk massa / gewicht	DIN EN 1848-1	gr/m ²	250	
Brandgedrag	DIN EN 13501-1	Klasse A-F	Klasse E / B2	
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN EN 1931	m	> 120	
Koude buigsterkte	DIN EN 1109	°C	- 25	
Warmteweerstand	DIN EN 1110	°C	+ 80	
Maximale trekkracht	DIN EN 12311-1	N/50 mm	lengte: ≥ 230	dwars: ≥ 230
Maximale buigsterkte	DIN EN 12311-1	%	lengte: ≥ 35	dwars: ≥ 65
Nageldoorscheursterkte	DIN EN 12310-1	mm/50 m	lengte: ≥ 275	dwars: ≥ 275



Markeringsnummer – Plaats certificering: 1724

(06)

DIN EN 13707